

Trámové dýhy




Trámové dýhy

Spokojíte se jen s tím nejlepším? Hledáte něco originálního? Milujete přírodní materiály? Pokud jste na všechny otázky odpověděli ano, vybrali jste správně. Trámové dýhy jsou exkluzivní dřeviny určené zákazníkům, kteří ocení všechny přirozené projevy skutečně přírodního a jedinečného materiálu.

Povrchovou úpravu, výběr listů a kvalitu dýhy volíme s největší pečlivostí. Díky tomu zde dokonale vynikne textura, kresba, suky a přirozené vady dřeva a další charakteristické znaky. Na dveřích

najdete rovnoleté i fládrové listy dýhy a celkové provedení odpovídá vzhledu masivní spárovky. Děláme vše pro to, aby zde vynikla krása dřeva bez výrazných pravidel. Každý vyrobený kus se stane skutečným originálem Vašeho interiéru.



Trámové dýhy jsou výběrové dřeviny. To znamená, že veškeré svazky a listy pro výrobu dveří vybíráme výhradně ručně. Pro zajištění perfektní kvality a nádherného vzhledu musíme dokonce velké množství dýhy ve fázi přípravy materiálu vyřadit. Díky tomu je zajištěno, že zákazník dostane vždy to nejlepší, co daná dřevina nabízí.



Dub trámový

Evropský dub s tím nejušlechtlejším původem. Po vytěžení je opracován do pravidelných hranolů. Takto připravený materiál se minimálně tři roky nechává uzrát za působení specifických podmínek. Díky střídání suchého a vlhkého prostředí, působení slunce a mnoho dalšího získá dubové dřevo jedinečnou strukturu a žádané charakteristické znaky.

Smrk trámový

Smrkové dřevo evropského původu. K výrobě této dýhy jsou používány skutečně staré trámy, které sloužily ke stavbě krovů. Kvalita těchto trámů je posuzována podle vysoce přísných kritérií. Pokud vyhoví přísným požadavkům, jsou trámy vykupovány a následně speciálně ošetřeny a konzervovány. Díky svému autentickému původu a skutečnému stáří dokáže dýha Smrk trámový nabídnout jedinečnou strukturu, která nemá obdoby.



Obecná charakteristika trámové dýhy

- Charakteristické znaky trámové dýhy jsou suky, závitky, úplné zárosty, praskliny, trhliny, tmavé záběhy, dřeňové paprsky, vytrhaná vlákna či hrubý povrch (více v sekci „Přípustné (žádoucí) vady“).
- Trámové dýhy jsou podlepeny černým vliesem v celé ploše pro dosažení maximální pevnosti a soudržnosti povrchu.
- Střídají se zde fládrové a rovnoleté listy dýhy.



Standardní dokončení povrchu

- Všechny vady dřeva, které se projevují nerovností povrchu nebo vypadnutím dřevní hmoty, jsou přiznány a netmeleny tak aby byla maximálně zachována struktura, plastičnost a přirozený vzhled povrchu. Podkladní vlies je přiznaný a musí být zaolejován společně s dřevinou. Olej zajišťuje dokonalé uzavření a ochranu povrchu.
- Olej (Pure, Clear nebo barevný odstín dle výběru).
- Dýhy v tomto provedení nelze dokončit lakem.



Příplatkové dokončení povrchu na přání zákazníka.

Drásání

- Speciální úprava povrchu trámové dýhy pomocí kartáčů, které odstraňují z vybrané dřeviny její měkké části (jarní dřevo). Drásaný povrch je plastický, hluboce strukturovaný a příjemný na dotek. Není povolen zásadně viditelný podklad pláště pod dýhovou sesazenkou.
- Drásané trámové dýhy lze dokončit pouze Olejem a povrch nelze tmelit.

Tmelení

- Vyspravení vad dřeva, které se výrazně projevují nerovností povrchu nebo vypadnutím dřevní hmoty a je viditelný podklad dýhy. Tyto vady jsou vyplněny tmelem, aby nebyla zásadně porušena celistvost povrchu. Barva tmele

je černá, tedy ve stejné barvě jako podkladní vlies. Vybraná povrchová úprava zajišťuje finální uzavření povrchu. Je povoleno malé zvlnění povrchu vinou vad nebo vyspravení vady. Velké dřeňové paprsky jsou charakteristický znak trámové dýhy a tyto vady se netmelí. Není povolen zásadně viditelný podklad pláště pod dýhovou sesazenkou. Celý povrch dveří musí být dostatečně uzavřen vrstvou laku nebo oleje, není povoleno nezaolejované nebo nezaolejované porušení povrchu.

- Tmelené trámové dýhy lze dokončit Olejem nebo transparentním PUR lakem.

Specifické parametry pro povrch dveří

- Minimální šíře jednotlivých listů dýhy v sesazence (v ploše dveří) je 80 mm.
- Hrany dveří, lišty na plochu a další doplňky jsou vyrobeny z amerického dubu (dub trámový) nebo čistého smrku (smrk trámový). Technologicky není možné trámovou dýhu aplikovat na tyto malé plochy, jelikož by v místech suků, prasklin a dalších vad docházelo k nežádoucímu poškození. Uvedená místa a doplňky mohou mít odlišnou barevnost.

Specifické parametry pro povrch zárubní

- Hrany ostění zárubní jsou vyrobeny z amerického dubu (dub trámový) nebo čistého smrku (smrk trámový). Technologicky není možné trámovou dýhu aplikovat na tyto malé plochy, jelikož by v místech suků, prasklin a dalších vad docházelo k nežádoucímu poškození. Uvedená místa a doplňky mohou mít odlišnou barevnost.
- Zárubně jsou vždy v ostrohranném provedení.
- Spoj mezi hranou a plochou obložek může být vlivem podstaty materiálu nepravidelný. Hrana musí být na dotek hladká bez rizika zatření či poranění.

Čištění a údržba trámových dých s olejovaným povrchem

Při čištění a nanášení ochranných nebo čistících prostředků je třeba vždy ctít strukturu povrchu a povrch utírat ve směru vláken (nepoužívat krouživé pohyby).

Vhodné materiály pro údržbu jsou molitanové houbičky, případně utěrky s hustým vláknem, kde je minimalizováno riziko k zatržení vláken tkaniny. Vhodné jsou utěrky z mikrovláken, zajímavou možností je použití utěrky PERLAN z netkané textilie, která je dostupná v běžné maloobchodní síti.



nepoužívat kruhové pohyby



povrch utírat ve směru vláken

Běžná údržba

Doporučený čistící přípravek pro běžný, pravidelný úklid je Rubio Monocoat Surface Care (v nabídce SAPELI).

Vhodné pro běžnou údržbu (týdenní, měsíční) a pro snadné odstraňování skvrn.

Návod k použití

- Naneste houbičkou na olejovaný povrch, který má být čištěn.
- Otřete do sucha ve směru vláken hadříkem z mikrovlákna nebo netkanou textilií PERLAN (nepoužívejte krouživé pohyby).
- Nechte povrch zaschnout přibližně 15 minut.

Doporučujeme

Doporučený přípravek pro pokročilou údržbu a ochranu je Rubio Monocoat Refresh Eco (v nabídce SAPELI).

V závislosti opotřebení možné používat i několikrát do roka, zejména pak na místech, která Vám připadají suchá. Hodí se na zvýšení odolnosti povrchové úpravy vůči vodě.

Návod k použití

- Očistěte povrch mýdlovým přípravkem Rubio Monocoat Surface Care a nechte uschnout.
- Naneste sprejem malé množství Rubio Monocoat Refresh Eco na ošetřované místo.
- Dobře rozetřete přípravek ve směru vláken dřeva hadříkem z mikrovlákna nebo netkanou textilií PERLAN (nepoužívejte krouživé pohyby).
- Nechte zaschnout alespoň 1 hodinu, potom můžete opět povrch používat.

Pokročilá údržba (renovace)

Doporučený přípravek pro oživení povrchu a jeho ochranu je Rubio Monocoat Refresh (není ve standardní nabídce SAPELI).

Používá se, když je povrch na omak suchý nebo opotřebovaný velkým provozem, ale barevné pigmenty původního nátěru nejsou poškozené.

Návod k použití

- Povrch dřeva zbavte prachu a nečistot.
- Dobře obsah plechovky promíchejte.
- Naneste malé množství na požadované místo a přešetřte hadříkem ve směru vláken (nepoužívat krouživé pohyby).
- Během cca 15 až 20 minut je nutné povrch přešetřit do sucha bavlněným hadrem ve směru vláken (nepoužívat krouživé pohyby).
- Nenanášejte příliš velké množství oleje, povrch by mohl být lepkavý.
- Nechte dobře zaschnout (cca 4 až 6 hodin).

Přípustné (žádoucí) vady

Na přípustné vady nelze uplatnit reklamaci. Jedná se o charakteristické prvky, které by měly být v rozumné míře obsaženy v rámci celého kompletu dveří a zárubní tak, aby celek působil harmonicky.

Pro více fotografií se obraťte na prodejce dveří SAPELI.



- Dlouhé nepravidelné trhliny v ploše.
- Otevřené suky do velikosti cca 25 mm (+ 5 mm).
- Tmavé záběhy.
- Hrubý a neklidný povrch.
- Velké dřevěné paprsky.
- Vytrhaná vlákna dřeva.
- Neshodná barevnost v rámci jedné zakázky.
- Rozdílná barevnost listů dýhy v rámci jedné dveře. Tento efekt může být umocněn výběrem oleje v tmavých odstínech.
- Stopy po noži vzniklé při krájení dýhy.
- Otvory po červotočích.
- Nezatmelené vady dřeva (standardní dokončení povrchu).
- Běl (dub trámový).
- Smolníky (pouze smrk trámový).
- Plísň a zabarvení způsobené houbami (pouze smrk trámový).
- Suky, trhliny a vytrhaná vlákna se mohou objevit na krajích či hranách obložky i ostění zárubní. Podmínkou je, že dýha musí pevně držet na podkladu, povrch musí být celkově soudržný, hladký bez rizika zatržení.
- Povolné znaky pro tmelený povrch trámové dýhy samostatně v sekci „Příplatkové dokončení povrchu na přání zákazníka/ Tmelení“.

Nepřípustné vady

Nepřípustné vady mohou být předmětem reklamace a neměly by se nikdy objevit v rámci kompletu dveří a zárubní.

Pro více fotografií se obraťte na prodejce dveří SAPELI.



- Třísky a vytrhaná vlákna, které jakýmkoliv způsobem vyčnívají z povrchu dveří nebo zárubní jsou nepřijatelné. Zde hrozí vlivem užívání riziko poškození výrobku, případně zatržení či poranění.
- Prach v pórech, který se projevuje odlišnou barvou od standardního povrchu dýhy.
- Plísň a zabarvení způsobené houbami (pouze pro dub trámový).
- Mechanické poškození dýhové sesazenky vzniklé při výrobě dveří.
- Otvory po skobách a vrutech.
- Suky, trhliny a vytrhaná vlákna na dveřích, které zasahují do krajů sesazenky, nesmí v žádném případě na těchto místech narušit přídržnost dýhy.
- Není povoleno jakékoli porušení přídržnosti dýhy v celé ploše dveří nebo zárubní.
- Nepovolené znaky pro tmelený povrch trámové dýhy samostatně v sekci „Příplatkové dokončení povrchu na přání zákazníka/ Tmelení“.

SAPELI

Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

Platnost publikace od 1. 2. 2024. Veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu společnosti SAPELI, a.s. Společnost SAPELI, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění. Publikace má pouze informativní a ilustrační charakter.

WWW.SAPELI.CZ